

TRADITSIOONILINE LUBIMÖRT 1/1 PASS
Kõigidele fraktsioonidele 1mm kuni 6mm

Traditsiooniline lubimört 1/1 on valmistatakse alljärgnevatest komponentidest ja ei sisalda töötlemist, nakkumist ja muid mördi omadusi muutvaid lisandeid.

1. Sisseviskekiht, täitekiht, viimistluskiht.

Sideainelubi = 12% aktiivset lupja 1000kg kohta
Lubjakivi sõelmed
Ehitusliiv

EVS-EN 1015-11 Survetugevus	1,5 N/mm ²
EVS-EN 1015-19 Veeauru läbilaskvus	1,34x10astmes(-11) kg/m s Pa
EVS-EN 1015-19 Veeauru juhtivus	1,25x10astmes(- 9) kg/m ² s Pa
EVS-EN 1015-18 Veeimavuskoefitsent	Cmt=10,1kg/(m ² x h0,5)

Katsed läbi viidud Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja katselaboratooriumis
Katseprotokoll nr.333/05 08.07.2005

Lugupidamisega

RENOSEGU OÜ
Hardi Edela
juhataja