

TRADITSIOONILINE LUBI-TSEMENTMÖRT 1/1 PASS
4mm ja 1mm fraktsiooniga

Lubi-tsementmört 1/1 10% valge tsemendi lisandiga müüritöödeks ja krohvimiseks valmistatakse alljärgneva retseptuuri järgi.

1. Mördi koostis;

sideainelubi
lubjakivi sõelmed (0- 4mm) või (0-1mm)
ehitusliiva (0- 4mm) või (0-1mm)
valge tsement

EVS-EN 1015-11 Survetugevus	13,4 N/mm ²
EVS-EN 1015-19 Veeauru läbilaskvus	4,78x10 ^{astmes(-12)} kg/m s Pa
EVS-EN 1015-19 Veeauru juhtivus	4,27x10 ^{astmes(-10)} kg/m ² s Pa
EVS-EN 1015-18 Veeimavuskoefitsent	Cmt = 3,9kg/(m ² x h0,5)

Katsed läbi viidud Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja katselaboratooriumis
Katseprotokoll nr.335/05 08.07.2005

Lugupidamisega

RENOSEGU OÜ
Hardi Edela

Lõuna 49 Loo Harjumaa 74201 tel. 52 48 805

